

FICHE TECHNIQUE



CELLAOUATE

Produit :

Ouate de cellulose en vrac



Eligibles aux Certificats d'économies d'énergie

Siège et fabrication :

33 rue Marcellin Berthelot, 29600 Saint-Martin-des-Champs

Mises en œuvre :

Soufflage, insufflation, projection humide

Conditionnement :

- En palettes de 35 ou 40 sacs de 10 kg
- En Big Balle sur palette (uniquement en B to B)

Une polyvalence à toute épreuve



COMBLES PERDUS



SOUS RAMPANTS



MURS INTÉRIEURS



MURS EXTÉRIEURS



PLANCHERS DALLES



FLOGAGE SOUS DALLE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CERTIFIÉES

APPLICATION

SOUFFLAGE

25 à 35 kg/m³
 $\lambda_D = 0,039 \text{ W/(m.K)}$
 Tassement : SH 20

INSUFFLATION

50 à 60 kg/m³
 $\lambda_D = 0,041 \text{ W/(m.K)}$

PROJECTION

35 à 45 kg/m³
 $\lambda_D = 0,041 \text{ W/(m.K)}$

INDICATIONS COMPLÉMENTAIRES

CORROSION

Pas de potentiel - CRO

MOISSISSURES

Résistant - Classe 0

RÉACTION AU FEU

B-s2,d0 sous essai

DIFFUSION DE VAPEUR D'EAU

$\mu = 1$

MISES EN OEUVRE CERTIFIÉES

Soufflage en plancher de combles : **NF DTU 45.11**

Avis Technique insufflation et projection humide en murs : **20/18-411_V3**



CERTIFICATIONS :

LABELS :

ORGANISATIONS PARTENAIRES :

