

/// PRESERVE PIN SYLVESTRE PROFIL DK0 27X145 QUALITÉ US

TERRASSE BOIS CLASSE 4 TRAITÉ VERT



> CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Essence : Pin Sylvestre (Pinus sylvestris)	Traitement : Classe 4
Provenance : Suède ou Finlande	Masse volumique : 700 kg/m ³
Etat de surface : Lisse	Couleur : Vert
Assemblage : RAB 27x145	Fixation : Apparente
Sens de pose :	Finition : Sans
Épaisseur : 27 mm	Largeur : 145 mm
Nombre de pièces par botte : 4	Nombre de pièces par palette : 128
Budget : €	Euroclasse :

Les coupes doivent systématiquement être retouchées avec des produits de traitement et les finitions PROTAC. Pour une utilisation en contact avec le sol, tout usinage est à proscrire.

> CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES & PHYSIQUES DE L'ESSENCE

Densité moyenne à 12% d'humidité : 0.55	Conductivité Thermique : 0.12 W/m°C	Résistance au choc : 4.0 - 7.0 Nm/cm ²
Module d'élasticité en flexion : 10800 - 13000 Mpa	Contrainte de rupture à la compression : 45 - 55 Mpa	Contrainte de rupture à la traction : 99 - 105 Mpa
Contrainte de rupture à la flexion : 90 Mpa	Résistance à la flexion : 79 - 100 Nm/mm ²	Résistance au cisaillement : 7.2 - 11.2 Nm/mm ²


+ PRODUIT

Bois du nord
Classe 4
Garantie 10 ans
Durable
Bois certifiés
Conforme DTU 51.4

i CONSEILS DE PRO

Risque de microfissures
Nodosité moyenne
Variations dimensionnelles
Aucune garantie sur la tenue de la teinte
Evolution normale de la couleur du traitement
Aucune garantie sur l'homogénéité de la teinte
Différence d'aspect et de couleur possible
Grisaillement naturel du bois selon l'exposition et selon la zone géographique
Risques de résurgence de résine

> PROFIL



> CERTIFICATIONS & GARANTIES DU PRODUIT



> PLUS D'INFOS



> NOUS CONTACTER

PROTAC
Zone de Lanjouan, 18 rue de la Saudraie
CS 90322
22403 LAMBALLE-ARMOR CEDEX
02 96 500 500 /// contact@protacfrance.com
www.protacfrance.com

Document, schémas et couleurs non contractuels
Suggestion de présentation.

> AUTRES POSSIBILITÉS



Vert



Bronze