



INDIJOINT FIN

Mortier joint fin

Pour carrelage

Avantages produit

JOINT FIN
PRÊT À GÂCHER
POLYVALENT

CARACTÉRISTIQUES

- Mortier-joint pour carrelage et pierre naturelle de tous types et de toutes porosités (grès cérame, marbre, faïence...) utilisable en sols et murs intérieurs pour joints de 1 à 6 mm de largeur.
- Produit destiné à un usage professionnel, pour plus de précisions consulter la fiche de données de sécurité.
- Classe d'émissions dans l'air intérieur : A+

Conditionnement

Sacs de 25 kg et 5 kg.

Stockage

5 kg : 24 mois

25 kg : 12 mois

À compter de la date portée sur l'emballage à l'abri de l'humidité, dans son emballage d'origine. Produit conforme aux prescriptions de la directive 2003/53/CE.

STOCKER À L'ABRI DE L'HUMIDITÉ.

Couleurs

Gris et blanc.

MISE EN OEUVRE

Préparation des supports

- Nettoyer soigneusement les fonds de joints afin d'éliminer les remontées de colles et toutes traces de substances pouvant nuire à l'adhérence.
- Si nécessaire (chaleur, vent fort, carreaux poreux) humidifier les fonds de joints quelques heures avant le jointement.
- Les fonds de joints doivent être propres et ne pas ressuer l'humidité lors de l'application.

Préparation de la gâchée

Dans un récipient propre contenant 7,75 litres d'eau par sac de 25 kg ou 1,5 litres par sac de 5 kg, verser le sac de mortier INDIJOINT FIN en malaxant jusqu'à obtention d'un mélange homogène (avec un malaxeur électrique à vitesse lente de préférence). Le mortier-joint obtenu est utilisable pendant 2 h maximum.

Application

- Remplir les joints avec le mortier INDIJOINT FIN à l'aide d'une taloche ou une spatule caoutchouc.
- Enlever l'excédent de mortier avec le même outil en raclant la surface des carreaux.
- Pour cette opération, travaillez en diagonale par rapport au sens de pose des carreaux (afin de ne pas creuser les joints).
- Dès le début de prise du joint, le nettoyage des carreaux et la finition des joints se réalisent à l'aide d'une éponge humide, rincée régulièrement.
- L'ouverture au passage piétonnier peut intervenir 24h après la réalisation des joints;

INFOS PRATIQUES

Consommation

Elle varie en fonction de la largeur et de la profondeur des joints ainsi que du format des carreaux et de l'épaisseur du lit de colle.

Formats de carreaux (cm)	Exemples de consommation*
20x20	0,5 kg/m ²
30x30	0,4 kg/m ²
40x40	0,3 kg/m ²
50x50	0,2 kg/m ²

*pour joint de 4 mm de largeur et un carreau de 8 mm d'épaisseur

Nettoyage des outils

Le produit frais se nettoie à l'eau.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Le produit contient du ciment, qui en contact avec la sueur ou autres fluides corporels peut provoquer une réaction alcaline irritante et réactions allergiques sur des sujets prédisposés. Il convient d'utiliser des gants et des lunettes de protection. Produit destiné à un usage professionnel, pour plus de précisions, consulter la fiche de données de sécurité ou les instructions, mentionnées sur l'emballage.

