



## Bois de charpente 50 x 100 mm de 3,60 ml - traité - vendu à l'unité

Réf. : 105136

### INFORMATIONS

Bois de charpente en sapin ou épicéa traité classe 2 par trempage ou aspersion. Ce bois est idéal pour la réalisation de votre charpente et toutes constructions en bois.

### DÉTAILS

- Le duramen n'est pas distinct de l'aubier.
- Son bois est blanc-mat à rosé pâle.
- Le fil est droit et le grain est fin et régulier.
- Traitement préventif, contre la moisissure et les insectes, lui confère une classe de risque 2 (environnement sec mais dont l'humidité peut occasionnellement dépasser 20 %)
- Il est conseillé de stocker les pièces à plat dans un endroit ventilé
- Préserver les extrémités récoupées à l'aide d'un traitement adapté afin de garantir une protection intégrale des pièces

### CARACTÉRISTIQUES

|                                                      |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Essence                                              | Sapin ou épicéa  |
| Classe risque                                        | 2                |
| Traitement                                           | Non              |
| Couleur Traitement                                   | Jaune            |
| Longueur                                             | 3.6 m            |
| Largeur                                              | 100 mm           |
| Epaisseur                                            | 50 mm            |
| Poids                                                | 9 kg/un          |
| Empreinte carbone pour toute la durée de vie typique | 63 kg eq. CO2/m3 |



## FICHE PRODUIT

proche de son métier, proche de



Documents et visuels non contractuels.  
Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.  
Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.