



## MASTIC RÉPARATION ENDUIT PAREX 650 PIERRE 300 ML

Réf. : 201158

Fournisseur : Parexlanko

### INFORMATIONS

Mastic acrylique à texture granuleuse qui s'adapte à toutes les façades.  
Peut être peint, bonne résistance aux UV.  
Pour rebouchage de fissures à faible mouvement, joints de raccordement...

### DÉTAILS

Aspect : consistance pateuse et granuleuse

- Couleur : blanc, sable et ton pierre
- Densité : 1,80 environ
- Dureté Shore A : environ 24 (après 28 jours, selon ISO 868)
- Température d'application : de +5°C à +35°C
- Tenue à la température : de -25°C à +80°C
- Formation de peau : 10 minutes environ (à +23°C et 50% HR)

### CARACTÉRISTIQUES

Couleur      Ton Pierre

Poids            0.54 kg

Contenance    300 ml